





## Cardea Fine Putty Финишная шпатлевка VM164A200

<b>Описание продукта</b>		Финишная шпатлевка для устранения небольших дефектов и финальной обработки
	<b>Состав</b>	Полиэфирная смола
	<b>Цвет</b>	Желтый
	<b>Артикул</b>	VM164A200 Упаковка 1 кг; 1,8 кг
<b>Продукты и добавки</b>		Отвердитель для шпатлевки
<b>Поверхности пригодные для нанесения</b>		Сталь, полиэфирные шпатлевки
<b>Характеристики</b>	<b>Плотность</b>	1,85 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>
<b>Параметры нанесения</b>	<b>Подготовка поверхности</b>	Стальные поверхности: обезжирить и отшлифовать абразивом P80 - P120 Полиэфирные покрытия: обезжирить и отшлифовать абразивом P240 - P280
	<b>Пропорции смешивания по весу</b>	Финишная шпатлевка Cardea 100 Отвердитель для шпатлевки 2
	<b>Оборудование</b>	Планшет для смешивания шпатлевки, шпатель
	<b>Срок годности готовой смеси</b>	5 - 6 мин (при 20 °C)
	<b>Время сушки</b>	20 °C / 30 мин 60 °C / 7 - 10 мин
	<b>Толщина сухой пленки</b>	до 3 мм
	<b>Последующие покрытия</b>	2K акриловые грунты Cardea
<b>Очистка оборудования</b>		Нитроцеллюлозные растворители