

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт BA355XXXX

Описание продукта

Универсальный 2К акриловый грунт-выравниватель

Состав

Акриловые смолы

Цвет

Light Grey Светло-серый BA355B2900

Grey Серый BA355G2600

Dark Grey Темно-серый BA355S2300

Артикул

BA355XXXX

Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea

Primer Hardener Z1200

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)

ТВ4200 Стандартный (20 - 30 °C)

ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Сталь, полиэфирные шпатлевки, старые отделочные покрытия

Характеристики



Плотность

1,65 ± 0,03 г / см³

Вязкость

39 - 44 сек / 20 °C (DIN 6)

Теоретический расход

11 - 12 м² / л при толщине 50 μm

VOC

510 ± 30 г / л

Параметры нанесения



Оборудование

Краскопульт диаметр сопла 1,5 - 1,8 мм

Метод нанесения

Пневматический

Давление

1,5 - 2,5 бар

Рабочая вязкость

16 - 18 сек / 20 °C (DIN 4)

Срок годности готовой смеси

40 мин (при 20 °C)

Последующие покрытия

Любое отделочное покрытие Cardea



Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт ВА355ХХХ

Шлифуемая версия

Параметры нанесения



Подготовка поверхности

Сталь: P180 - P220 сухое шлифование
Полиэфирная шпатлевка, старое
отделочное покрытие P220 - P240
сухое шлифование



Пропорции смешивания по весу

Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	15
Разбавитель Cardea	5 - 15



по объему

Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	25
Разбавитель Cardea	10 - 35



Количество слоев

2 - 3 слоя

Межслойная сушка

2 - 3 мин



Время сушки

20 °С / 2 часа
60 °С / 30 мин

Толщина сухой пленки

50 μm слой

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт ВА355XXXX

Нешлифуемая версия

Параметры нанесения



Подготовка поверхности

Сталь: P180 - P220 сухое шлифование
Полиэфирная шпатлевка, старое
отделочное покрытие P220 - P240
сухое шлифование



Пропорции смешивания по весу

Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	15
Разбавитель Cardea	40 - 60



по объему

Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	25
Разбавитель Cardea	70 - 110



Количество слоев

1,5 - 2 слоя

Межслойная сушка

2 - 3 мин



Время сушки до нанесения следующего покрытия

10 минут при 20 °С, не позднее 40 мин

Толщина сухой пленки

15 - 25 μm