












ТДС 20-3-1




Cardea® 2K Грунт по Пластику

Описание Продукции	Cardea® 2K Грунт по Пластику разработан для заполнения повреждений и неровностей автомобильных пластиков. Может использоваться в качестве шлифуемой версии и версии мокрый по мокрому.														
Продукты и Добавки	Cardea® 2K Грунт по Пластику Cardea® 2K Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 Cardea® Универсальный Разбавитель ТДС но: 50-2-1														
Пригодные Поверхности	Автомобильный пластик (в основном PP, PA, ABS, ABS/PC, PA)														
Подготовка Поверхности		Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, ополосните и оставьте до полного высыхания. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.													
		Обработайте абразивом для пластиковых поверхностей.													
		Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.													
Пропорции Смешивания			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По объему</th> <th>По весу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cardea® 2K Грунт по Пластику</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cardea® 2K Акриловый Отвердитель</td> <td>25</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Cardea® Универсальный Разбавитель</td> <td>40 - 60</td> <td>30 - 50</td> </tr> </tbody> </table>		По объему	По весу	Cardea® 2K Грунт по Пластику	100	100	Cardea® 2K Акриловый Отвердитель	25	20	Cardea® Универсальный Разбавитель	40 - 60	30 - 50
	По объему	По весу													
Cardea® 2K Грунт по Пластику	100	100													
Cardea® 2K Акриловый Отвердитель	25	20													
Cardea® Универсальный Разбавитель	40 - 60	30 - 50													
Вязкость		18-20 сек /20°C (DIN 4)													
Срок Годности Смеси	4 ч (при 20°C)														
Параметры Краскопульты		<u>Вид</u>	<u>Диаметр Сопла</u>	<u>Давление</u>											
		Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 4 бара											
		Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	2 - 4 бара											
		HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм	2 - 2,2 бара											
		HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,4 мм	2 - 2,2 бара											
Нанесение		2 слоя													
Выдержка		5 -10 минут (при 20 °C) между слоями.													
		В версии мокрым по мокрому необходимо выдержать 30 минут (при 20°C) перед нанесением следующего слоя.													
Сушка		60°C / 30 минут Нанесите следующий слой в течении 24 часов.													
Толщина Сухой Пленки	10 - 40 µm														
Теоретический Расход	18 м²/л при 25 µm														



ТДС 20-3-1

Cardea® 2К Грунт по Пластику

Последующие Слои	 Сухой Шлифование P400/P500	Мокрое Шлифование P800/P1000
	Внимание: Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования	
	 Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультom.	
	 Cardea® Базовые и 2К эмали. ТДС но: 30-3-1, 30-1-1	
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.	
Упаковка	Cardea® 2К Грунт по Пластику	: 0,5 л
	Cardea® 2К Акриловый Отвердитель	: 0,5 л
Цвет	Серый	
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.	